

PODSTAWOWE PARAMETRY

Specyfikacja	Ö-Norm M7135	Norma DIN 51731	Certyfikat DINplus
Wartość opałowa	> 5 kWh/kg > 18000 kJ/kg > 4299 kcal/kg	4,9 - 5,4 kWh/kg 17500 kJ/kg - 19500 kJ/kg 4213 kcal/kg - 4643kcal/kg	> 5 kWh/kg > 18000 kJ/kg > 4299 kcal/kg
Gęstość	> 1,12 kg/dm ³	1- 1,4 kg/dm ³	> 1,12 kg/dm ³
Długość	< 5 * d	< 50mm	< 5 * d
Średnica [d]	4 - 10mm	4 - 10 mm	4 - 10 mm
Wilgotność	< 10%	< 12%	< 10%
Zawartość popiołu	< 0,5%	< 1,5%	< 0,5%
Zawartość siarki	< 0,04%	< 0,08%	< 0,04%
Zawartość azotu	< 0,3%	< 0,3%	< 0,3%
Zawartość chloru	0,02%	< 0,03%	< 0,02%